

AK 2503 KORUYUCU

A_{tılım} K_{imyasalları}

**AK 2503 KORUYUCU****SUYU UZAKLAŞTIRAN PAS ÖNLEYİCİ****ÜRÜN TANIMI**

AK 2503 Demir ve demir dışı metallerde, pas ve korozyon önleyici ve kaydırıcı olan solvent esaslı bir maddedir. Metalin gözeneklerindeki ve kuytuluklarındaki rutubeti süratle uzaklaştırır ve nemi iten, şeffaf bir film tabakası bırakır. Bu yekpare, yalıtkan ve polar bir filmidir. Yüksek sıcaklık ve rutubette sakızlaşmaz. Plastik, lastik, boya ve bazı silikonlara etki etmez.

Tavsiye edilen kullanım yerleri.

AK 2333 Siyahlatma ve diğer kimyasal menevişlemelerde rengi derinleştirmek için kullanılır. Islak veya kuru metallerde, işlenirken veya depolanırken koruyucu olarak kullanılabilir. AK 2503 bitmemiş kalıpların, aletlerin, makina yüzeylerinin, ofis makinalarının, yangın söndürme malzemelerinin, menteşelerin, otomotiv ve marin parçalarının korunmasında çok iyi iş görür. Pastan "taşlaşmış" parçaların içine işler ve gevşemelerini sağlar.

Özellikler

Leke testi (Mil-C-22235A)	geçer
Rutubet testi (ASTM-D-1748)	35 gün
Tuz püskürtme (ASTM-B117)	60 saat
Korozyon testi (Mil-C-23411)	geçer
Korozyon testi (Mil-C-81309)	geçer
Su Uzaklaştırma (Mil-C-16173-D, Grade 3)	geçer

Film Özelliği	Çok hafif yağlı
Yaklaşık kaplanan alan (dm ² /lt)	5000
Daldırma yaklaşık film kalınlığı	3 mikron
Parlama noktası	52 °C
Litresinin ağırlığı	793 gram

	ÜRÜN PROSPEKTÜSÜ	DÖKÜMAN NO:	A-G-01/AK2503
		YAYIN TARİHİ:	28.03.2003
		REVİZYON NO:	1
		REVİZYON TARİHİ:	05.01.2004
		SAYFA NO:	2/2

AK 2503 KORUYUCU

UYGULAMA

AK 2503 hiç bir ilave yapılmadan satışa sunulduğu gibi, daldırılarak, fırçayla sürerek, veya düşük basınçlı sprey makinalarıyla uygulanır. Tanklar ve diğer gereçler DKP saçtan yapılabilir.

AK 2333 veya diğer kimyasal menevişlemelerin üzerine sealing (tespit) olarak uygulandığında, parçalar, daha henüz son durulama suyuyla ıslakken, 1 (bir) dakika süreyle AK 2503 banyosunda tutulur. AK 2503 suyu parçadan uzaklaştıracak ve tankın dibinde birikmesini sağlayacaktır. Arada sırada bu su boşaltılır. Tanktaki su miktarını görebilmek için yan taraftan bir seviye göstergesi tavsiye edilir. Böylece parçaların, AK 2503 yerine tankın içindeki suya dalmaması için gerekli sıklıkta boşaltmanın yapılıp yapılmadığı kontrol edilmiş olur.

Parçaların siyahlatılmasında ve durulamada kullanılan sepet ve dolapların AK 2503 banyosuna daldırılmamaları önerilir, çünkü onlarda AK 2503 ile kaplanmış olur ayrıca AK 2503 ün diğer banyolara taşınması, bozulmalarına neden olabilir.

AK 2503 banyosunun bir boşaltma rampası bir de gelen malzemelerin içine boşaltıldığı sepeti olmalıdır.

Tanklar, buharlaşmayı azaltmak için, kullanılmadıklarında, üzerleri örtülü tutulmalıdır.

AK 2503 oda sıcaklığında hızla kuruyacak şekilde formüle edilmiştir. Çıkan ürünler derhal taşıma kaplarına ve teknelerine kurumaları için boşaltılabilir. Küçük parçalar santrifüjlü kurutucularda hızla kurutulabilir.

AK 2503 tabakası, çözücülerle, klorlu solventlerle, alkali sıcak yağ almalarla parçaların üzerinden sökülebilir.

ARITMA

AK 2503 petrol ürünleri içerir. Çözeltiler yanıcıdır. Yutulursa zararlı veya öldürücü olabilir. Havalandırma iyi olmalıdır.

Yutulduğunda derhal doktor çağırılmalı, hasta kusturulmaya çalışılmamalıdır.

Çözeltiler hazırlanırken veya çalışırken koruyucu gözlük kullanılmalıdır. Ciltle uzun süreli temastan kaçınılmalıdır. Temas halinde cilt su ve sabunla temizlenmelidir. Göze temasta bol bol suyla durulanır ve bir hekim çağırılır.

Güvenlik bilgileri okunmadan AK 2503 ile çalışmaya başlanmamalıdır.